

# Blesková stěrka BSP 42

## Oblasti použití

- Pro použití v interiérech.
- K rychlému vyrovnání prohlubní, děr, podlahových nerovností a k vytvoření spádových klínů na:
  - Cementových podkladech.
  - Anhydritových potěrech.
  - Potěrech z litého asfaltu.
  - Dřevotřískových deskách.
  - Dřevěných prkenných podlahách.
- Pro tloušťku vrstev od 0 mm do 5 mm při plošných vyrovnávkách.

## Vlastnosti produktu

- Velmi nízký obsah emisních látek, GEV – EMICODE EC 1.
- Nízký obsah chromátů podle TRGS 613, Giscodex ZP 1.
- Pevná plastická konzistence, nestékavá.
- Velmi rychle vytvrzující, po cca 15 minutách pochozí.
- Brousitelná.
- Vhodná pro podlahové topení.
- Vhodná pro užívání kolečkových židlí (od 1 mm tloušťky vrstvy).

## Údaje pro zpracování

### Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi speciálního cementu s přísadami.

Komponenty	1 – komponentní
Forma	prášek
Barva	tmavošedá

### Označení podle předpisu

- Přeprava nebezpečných látek (GGVS) – není nebezpečná.
- Hořlavost kapalin (VbF) – odpadá.
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) – produkt bez povinného označení.

Skladování v suchu a chladnu.

Skladovatelnost cca 6 měsíců

- Další informace v odstavci bezpečnostní předpisy.

## Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 1,4 kg prášku na m <sup>2</sup> a mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy	0 až 5 mm
Teplota interiéru a podkladu	+10 až +25 °C
Mísicí poměr	5 kg BSP 42 + cca 1,4 l vody
Při míchání jiného množství	1 kg BSP 42 + cca 280 ml vody
Konzistence	pevná, plastická
Doba pro zpracování*	cca 5 minut
Vytvrzovací doba	
– Pochozí po	cca 15 minutách
– Brousitelnost po	cca 30 minutách
– Pro pokládku po	cca 30 minutách

\* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

### ■ Příprava podkladu

- Platí nařízení podle normy DIN 18 365 a/nebo DIN 18 356.
- Podklad musí být suchý, pevný, čistý a nosný bez mastnot. Musí být zbaven nátěrů a jiných nesoudržných podkladů.
- Silná znečištění a jiné nesoudržné plochy je nutné mechanicky ošetřit kuličkováním nebo broušením.
- Případné praskliny se musí utěsnit opravným kompletem RRS 47.



### ■ Zpracování stěrky BSP 42

- Do čisté připravené nádoby nalít studenou vodu, přidat stěrku BSP 42 a promíchat doporučeným míchacím nářadím (např. od firmy Collomix nebo z PCI – marketingového programu), může se promíchat i ručně.
- Stěrku BSP 42 rozlít na napenetrovaný podklad a pomocí špachtle nebo rakle rozetřít do potřebných vrstev.

### ■ Důležitá upozornění. Prosíme neopomeňte

- Namíchat jen tolik materiálu, kolik se skutečně spotřebuje.
- Již aplikovaný materiál se nesmí znovu rozmíchat.
- Při míchání stěrky BSP 42 je nutné dodržet přesné množství vody. Přidávání většího množství je nežádoucí.
- Nářadí, přístroje a míchací stroje se musí očistit ihned po ukončení prací vodou. Po zatvrdnutí již není žádné čištění vodou možné.

### Balení a skladovatelnost

- 5 kg pytel z pevného papíru s vložkou z polyethylenu Art. – Nr./EAN – Prüfz. 4225/0
- Skladování: V suchu a chladnu, skladovatelnost cca 6 měsíců.

### Bezpečnostní pokyny

#### **Všeobecné předpisy pro produkty obsahující cement**

Stěrka BSP 42 obsahuje cement. Cement reaguje na vlhkost na styk s vodou alkalicky, proto je možné podráždění pokožky nebo také poleptání sliznic (např. očí). Je nutné zamezit kontaktu očí a dlouhodobějšímu kontaktu s pokožkou. Při dotyku s pokožkou a očima řádně omýt vodou. Při kontaktu s očima vyhledat lékaře!

Držet z dosahu dětí!

Nízký obsah chromátů podle TRGS 613.

Další informace viz bezpečnostní list.

### Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

### Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

#### **Kontakt**

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.  
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161  
e-mail: info@basf-sh.cz  
www.basf-sh.cz

#### **Obchodní a odborné poradenství**

mobil: +420 724 269 012  
+420 724 532 473  
+420 724 212 449  
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

#### **Servis a poradenství na stavbách**

mobil: +420 724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradů. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)