

Polyesterový tmel UPE 46

Oblasti použití

- Pro interiéry a exteriéry.
- K lepení kovových profilů a hřebíkových lišt.
- K vyplnění narušení a prasklin v potěrech.

Vlastnosti produktu

- Rychle vytvrzující.
- Způsobitý pro podlahové topení.

Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi modifikované polyesterové pryskyřice.

Komponenty 2 – komponentní

Konzistence thixotropní

Barva světle růžová

Označení podle předpisu

- Převoz nebezpečných látek (GGVS).
- Pryskyřice Kl. 3, TIFF. 31 c, UN 1993 vznětlivá tekutá látka, n. a. g. (Styrol).
- Tvrdidlo – žádné nebezpečí v originálním balení.
- Hořlavé kapaliny (VbF).
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV).
- Pryskyřice – vznětlivé.
- Tvrdidlo – dráždivý, hořlavý, obsahuje Dibenzolperoxid.

Skladování v suchu a chladnu.

Skladovatelnost cca 6 měsíců.

- Další informace v odstavci bezpečnostní předpisy.

Technické údaje pro zpracování

Teplota +10 až +25 °C (teplota podkladu)

Mísicí poměr
pryskyřice : tvrdidlo

= 100 : 2 (ve hmot. jednotkách)

Doba míchání cca 2 minuty

Doba pro zpracování* cca 4 minuty

Doba vytvrdnutí* cca 30 minut

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

■ Příprava podkladu

- Podklad a lepené materiály musí být zbavené prachu, olejů a tuků.

■ Zpracování stěrky UPE 46

- Při míchání a zpracování se musí používat ochranné rukavice a ochranné brýle.
- Tvrdidlo v tubě přidat zcela k pryskyřici a řádně promíchat čistou špachtlí. Nádoby po vyjmutí materiálu nevyškrabovat.
- Při lepení kovových profilů nanést homogenně promíchanou stěrku UPE 46 plochou špachtlí na připravený podklad, poté přiložit kovový profil a vyrovnat ho.
- K vyplnění prasklin a širokých mezer nanést stěrku UPE 46 přímo z nádoby na vyplňovaná místa. Poté je nutné čerstvou stěrku UPE 46 zcela zasypat křemičitým pískem se zrnitostí 0,4 mm až 0,7 mm.

■ Důležitá upozornění. Neopomeňte prosím

- K silovému spojení prasklin je nutno použít opravnou soupravu RRS 47.
- Nářadí, přístroje a míchací stroje se musí očistit ihned po ukončení prací vodou. Po zatvrdnutí již není čištění vodou možné.



Balení a skladovatelnost

- 1 kg kombinované balení, Art. –Nr./EAN – Průfz. 4209/0
- Skladovatelnost: v suchu a chladnu cca 6 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Při zpracování se musí používat doporučené ochranné rukavice a při nebezpečí odstříku ochranné brýle/ochranu obličeje.

■ Pryskyřice

Pryskyřičná složka stěrky UPE 46 je vznětlivá. Nesmí se dostat do rukou dětí. Balení skladovat na dobře větraném místě. Držet z dosahu zápalných zdrojů – nekouřit. Nevdechovat. Při požití okamžitě vyhledat lékaře a ukázat etiketu z balení nebo tento informační list. Používat jen na dobře větraných místech.

■ Tvrdidlo

Obsahuje Dibenzoylperoxid. Může způsobit požár. Dráždí oči. Po kontaktu s pokožkou je možná senzibilita. Nesmí se dostat do rukou dětí. Držet z dosahu nečistot, rzi, chemikálií, kyselin, louhů, aminů a sloučenin těžkých kovů. Při zasažení očí okamžitě vymýt vodou a vyhledat lékaře. Další informace viz bezpečnostní list.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Kontakt

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

Obchodní a odborné poradenství

mobil: +420 724 269 012
+420 724 532 473
+420 724 212 449
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

Servis a poradenství na stavbách

mobil: +420 724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz